

Gyproc GYPFILL® P X-RAY PROTECTION JOINT MIX



Stucco in polvere specifico per il trattamento dei giunti delle lastre Gyproc X-Ray Protection.

Il prodotto, privo di piombo, è la soluzione ideale per garantire la continuità di protezione dai raggi X del sistema costruito con tecnologia Gyproc X-Ray.

Per uso interno.

EN 13963:2005

Caratteristiche Tecniche

Caratteristica	Valore	U. M.	Normativa
Tipo	3B		
Peso specifico in polvere	1500	kg/m ³	
Peso specifico in opera	1625	kg/m ³	
Granulometria (espresso come < di limite max)	< 0,2 mm		
Tempo di lavorabilità	30	min	EN 13963
Resa metrica teorica	500 gr/m ²		
Classe di reazione al fuoco	A2-s1, d0		
Confezione in sacchi da	25 kg		
Durata	9 mesi		
Livello di finitura	Q1 Q2 Q3		

Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

Saint-Gobain Italia S.P.A.

Via E. Romagnoli, 6 • 20146 Milano • Italia
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com

APPLICAZIONE

Tipologia superfici

Lastre di gesso rivestito Gyproc X-Ray Protection

Modalità applicative

Prima dell'applicazione del prodotto assicurarsi che la superficie da trattare sia pulita, asciutta e libera da polvere

Ulteriori dettagli sulle modalità applicative

- Non mescolare con altri prodotti
- Temperatura di applicazione: > +5 °C ÷ < +35 °C
- E' consigliabile indossare guanti e mascherina protettiva durante l'applicazione
- Il tempo di asciugatura dipende dalle condizioni atmosferiche e dal potere assorbente del sottofondo
- Lasciare essiccare completamente il prodotto prima di applicare qualsiasi tipo di rivestimento
- Evitare forti sbalzi termici durante la fase di essiccazione del prodotto

Ciclo Applicativo

- 1- Disperdere la polvere in un recipiente pulito contenente acqua potabile
- 2- Lasciare riposare l'impasto per 2 minuti circa
- 3- Mescolare accuratamente l'impasto manualmente o con agitatore meccanico
- 4- Correggere eventualmente la consistenza dell'impasto aggiungendo solo acqua (non aggiungere polvere)
- 5- Applicare il prodotto manualmente
- 6- Trattare il giunto avendo cura di coprire interamente il nastro di rinforzo e le teste delle viti

Documenti e certificati disponibili

DoP, SDS

Saint-Gobain Italia S.P.A.

Via E. Romagnoli, 6 • 20146 Milano • Italia
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

