



**rapidmix**<sup>®</sup>  
TECNOLOGIE PER L'EDILIZIA

wall lime gg



**25 kg**

APPLICAZIONE  
MANUALE

# Wall Lime Grana Grossa

Malta cementizia fibrorinforzata per finiture

WALL LIME GRANA GROSSA è una malta a base cemento, contenente speciali additivi reologici e resine idrodispersibili che la rendono particolarmente adatta come rasante per finiture di intonaci tradizionali. WALL LIME GRANA GROSSA possiede un elevato potere d'adesione ed uno spiccato effetto idrofobico che lo rendono indicato per applicazioni in esterno, anche in zone con condizioni climatiche particolarmente difficili. WALL LIME GRANA GROSSA bagnato con acqua forma un impasto di consistenza cremosa facilmente applicabile senza colature o distacchi. WALL LIME GRANA GROSSA è un prodotto marcato CE secondo la norma di riferimento UNI EN 998-1.

## IMPIEGHI

- Finitura a tessitura grossolana per intonaci tradizionali e fondi in calcestruzzo.
- Regolarizzazione e rasatura di pareti interne ed esterne prima dell'applicazione di pitture sintetiche o minerali.
- Stuccatura di piccole zone di parete e soffitti.



## DATI TECNICI (condizioni di prova: 23°C 50% u.r.)

	WALL LIME GRANA GROSSA
Aspetto	Polvere Grigia/Bianca
Diametro massimo dell'inerte	1,0 mm
Densità prodotto in polvere	1,4 kg/dm <sup>3</sup>
Densità prodotto impastato	1,6 kg/dm <sup>3</sup>
Durata dell'impasto	>1 ora
Acqua d'impasto	24-26% (6 – 6,5 l per 25 kg)
Consumo	1,5 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore
Resistenza a flessione dopo 28 gg UNI EN1015-11	>2,5 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza a compressione dopo 28 gg UNI EN1015-11	>6 N/mm <sup>2</sup>
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore "μ" UNI EN 1015-19	<10
Spessore massimo consigliato	3 mm
Classificazione	EN 998/1 – Malta di tipo GP – Categoria CS III



## APPLICAZIONE

### Preparazione del supporto

Asportare dalla muratura tramite idrolavaggio a pressione ogni parte incoerente o friabile, polvere ed ogni traccia di contaminanti (grassi, oli e vernici).

Prima di procedere all'applicazione di WALL LIME GRANA GROSSA, bagnare abbondantemente la zona da rivestire evitando la formazione di acqua in eccesso che potrebbe compromettere l'adesione ottimale della malta. Nel caso di fondi poco assorbenti e/o rivestiti con pitture sintetiche (ben ancorate) è opportuno stendere una mano a rullo o pennello di LATEX 200 o MIX LATE, attendere che il lattice diventi appiccicoso al tatto e successivamente applicare WALL LIME GRANA GROSSA (tecnica "fresco su fresco").

### Preparazione e stesura dell'impasto

Versare in un contenitore pulito circa 6 - 6,5 litri di acqua per sacco da kg 25 di WALL LIME GRANA GROSSA. Aggiungere la polvere in modo continuo sotto agitazione meccanica e miscelare per circa 5 minuti fino all'ottenimento di un impasto omogeneo e privo di grumi. Non miscelare il prodotto senza l'ausilio di un agitatore meccanico. Lasciare a riposo il prodotto impastato per circa 5 minuti affinché gli speciali additivi contenuti nell'impasto esplicino la loro funzione; successivamente procedere ad ulteriore breve miscelazione. Per la posa di due o più strati è consigliabile annegare una rete in fibra di vetro alcali-resistente. Stendere la malta tramite cazzuola o spatola inox liscia in spessore massimo di 3 mm. È possibile finire la superficie con frattazzo di spugna non appena il prodotto assume la giusta consistenza. Il tempo di asciugatura varia da qualche ora a 24 ore in funzione dell'assorbimento del fondo e delle condizioni climatiche.

## NORME DA OSSERVARE DURANTE LA PREPARAZIONE E LA POSA DEL PRODOTTO

WALL LIME GRANA GROSSA contiene speciali leganti idraulici che, a contatto con la pelle, possono provocare sensibilizzazione. Utilizzare guanti ed occhiali protettivi durante la miscelazione e la stesura del prodotto.

## AVVERTENZE

- Applicare WALL LIME GRANA GROSSA a temperature comprese tra +5°C e +35°C.
- Non utilizzare sacchi danneggiati o aperti.
- Non aggiungere al prodotto calce, cemento o gesso.
- Non aggiungere acqua per ripristinare la lavorabilità del prodotto in fase di indurimento.
- Non applicare WALL LIME GRANA GROSSA sotto i raggi diretti del sole nel periodo estivo.
- Non applicare su fondi surriscaldati dal sole.



## PULIZIA

Gli attrezzi si puliscono con acqua quando WALL LIME GRANA GROSSA è ancora fresco. Il prodotto indurito si rimuove solo meccanicamente.

## CONSUMO

Il consumo di WALL LIME GRANA GROSSA è circa 1,5 kg/m<sup>2</sup> per ogni mm di spessore.

## CONFEZIONI

WALL LIME GRANA GROSSA è disponibile in sacchi da kg 25 su pallet da Kg 1200.

## MAGAZZINAGGIO

WALL LIME GRANA GROSSA, conservato nelle confezioni originali, è stabile per almeno 12 mesi in ambiente asciutto e riparato.

## VOCI DI CAPITOLATO

Finitura, a tessitura grossolana, di intonaci tradizionali e fondi in calcestruzzo e regolarizzazione e rasatura di pareti, interne ed esterne, prima dell'applicazione di pitture sintetiche o minerali, con malta rasante cementizia fibrorinforzata, contenente speciali additivi reologici, resine idrodispersibili ed inerti selezionati (dimensione massima dell'inerte pari a 1 mm) (tipo WALL LIME GRANA GROSSA della Rapid Mix S.r.l.). Il prodotto da utilizzare deve garantire una buona traspirabilità, con un coefficiente di permeabilità al vapore " $\mu$ " inferiore a 10 (UNI-EN 1015-19), una resistenza a compressione, dopo 28 giorni, non inferiore a 5 N/mm<sup>2</sup> ed una resistenza a flessione, dopo 28 giorni, non inferiore a 2 N/mm<sup>2</sup>. Prima della realizzazione della finitura è necessario asportare dalla muratura ogni parte incoerente o friabile, polvere ed eventuali tracce di contaminanti.

### PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE L'ASSISTENZA TECNICA

Le indicazioni e prescrizioni contenute in questa scheda pur derivando da accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche, sono da ritenersi puramente indicative. Considerate le diverse condizioni in cui il prodotto può essere impiegato, chi intende farne uso è tenuto a stabilire l'idoneità dello stesso per l'applicazione prevista. Si declina ogni responsabilità per l'uso improprio o abuso del prodotto stesso.

