

rapidmix[®]
TECNOLOGIE PER L'EDILIZIA

plaster finish

STABILITURA
PER FINITURA
A CIVILE



APPLICAZIONE
MANUALE



25 kg

Plaster Finish

Malta premiscelata per la finitura a civile di intonaci grezzi

PLASTER FINISH è una malta in polvere a base di speciali leganti idraulici ed aerei, sabbie fini selezionate ed additivi che la rendono particolarmente indicata come rasatura a civile di intonaci tradizionali. PLASTER FINISH è un prodotto marcato CE secondo la norma di riferimento UNI EN 998-1.


IMPIEGHI

- Rasature a civile di intonaci grezzi sia in interno che in esterno.



DATI TECNICI (condizioni di prova: 23°C 50% u.r.)

	PLASTER FINISH
Aspetto	Polvere Fine Bianca
Diametro massimo dell'inerte	1 mm
Densità prodotto in polvere	1,3 kg/dm ³
Densità prodotto impastato	1,9 kg/dm ³
Durata dell'impasto	ca. 60 minuti
Acqua d'impasto	25-26% (6,25-6,5 l per sacco da 25 kg)
Consumo	1,6 kg/m ² per mm di spessore
Spessore applicabile per mano	2-3 mm
pH dell'impasto	>12
Resistenza a flessione dopo 28 gg UNI EN1015-11	1 N/mm ²
Resistenza a compressione dopo 28 gg UNI EN1015-11	3 N/mm ²
Classificazione	EN 998/1 – Malta di tipo GP – categoria CS II



APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Il fondo deve essere perfettamente solido, privo di polvere, parti incoerenti o in fase di distacco. Nel caso risultasse sporco, si consiglia di procedere ad un accurato lavaggio con idropulitrice.

Preparazione e stesura dell'impasto

Introdurre in betoniera circa 6,5 litri di acqua pulita per sacco di prodotto. Aggiungere la polvere PLASTER FINISH gradualmente sotto agitazione e mescolare per 5 minuti fino ad ottenere un impasto omogeneo. Lasciare riposare l'impasto per circa 5 minuti, quindi rimescolare leggermente. Applicare il prodotto così impastato con frattazzo metallico in spessore millimetrico.

Frattazzare la superficie con frattazzo di spugna non appena il prodotto inizia a far presa.

NORME DA OSSERVARE DURANTE LA PREPARAZIONE E LA POSA DEL PRODOTTO

PLASTER FINISH contiene speciali leganti idraulici che, a contatto con la pelle, possono provocare sensibilizzazione. Utilizzare guanti ed occhiali protettivi durante la miscelazione e la stesura del prodotto.

AVVERTENZE

- Non utilizzare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C.
- Non applicare PLASTER FINISH in spessore superiore a 3 mm.
- Non utilizzare sacchi danneggiati o aperti.
- Non aggiungere calce, cemento, gesso od inerti a PLASTER FINISH.
- Non aggiungere acqua per ripristinare la lavorabilità del prodotto in fase di indurimento.



PULIZIA

Gli attrezzi si puliscono con acqua quando PLASTER FINISH è ancora fresco. Il prodotto indurito si rimuove solo meccanicamente.

CONSUMO

Il consumo di PLASTER FINISH è circa 1,3 kg/m² per ogni mm di spessore.

CONFEZIONI

PLASTER FINISH è disponibile in sacchi da kg 25 su pallets da 1500 kg.

MAGAZZINAGGIO

PLASTER FINISH, conservato nelle confezioni originali, è stabile per almeno 12 mesi in ambiente asciutto e riparato.

VOCI DI CAPITOLATO

Rasatura "a civile" di intonaco grezzo, mediante malta in polvere a base di speciali leganti aerei ed idraulici, sabbie fini selezionate (dimensione massima dell'inerte pari a 1 mm) ed additivi (tipo PLASTER FINISH della Rapid Mix S.r.l.). Il fondo deve essere perfettamente solido, compatto e privo di polvere e parti incoerenti.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE L'ASSISTENZA TECNICA

Le indicazioni e prescrizioni contenute in questa scheda pur derivando da accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche, sono da ritenersi puramente indicative. Considerate le diverse condizioni in cui il prodotto può essere impiegato, chi intende farne uso è tenuto a stabilire l'idoneità dello stesso per l'applicazione prevista. Si declina ogni responsabilità per l'uso improprio o abuso del prodotto stesso.

