



rapidmix[®]
TECNOLOGIE PER L'EDILIZIA

botticelli

MALTA
RASANTE FINE



15 kg

APPLICAZIONE
MANUALE

Botticelli

Malta rasante fine per interni a base calce idrata

BOTTICELLI è una malta rasante a base di calce idrata, inerti carbonatici e speciali additivi, adatta per applicazioni in interno. BOTTICELLI bagnato con acqua forma un impasto scorrevole, di estrema facilità applicativa particolarmente indicato come finitura di intonaci a base calce, calce idraulica e pozzolana e come finitura di ripristini effettuati con biomalte. BOTTICELLI possiede elevata adesione anche su vecchie pitture murali o pitture sintetiche purché ben ancorate al fondo.

IMPIEGHI

- Finitura base calce idrata di intonaci tradizionali.
- Rasante per uniformare superfici con residui di vecchie pitture murali.
- Finitura liscia ad elevato grado estetico.



DATI TECNICI (condizioni di prova: 23°C 50% u.r.)

	BOTTICELLI
Aspetto	Polvere Bianca
Diametro massimo dell'inerte	0,2 mm
Densità prodotto in polvere	0,8 kg/dm ³
Densità prodotto impastato	1,6 kg/dm ³
Durata dell'impasto	>1 ora
Acqua d'impasto	46-48% (6,9 – 7,2 l per 15 kg)
Consumo	1,2 kg/m ² per mm di spessore
Spessore massimo applicabile per mano	2 mm
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore "μ" UNI EN 1015-19	<10



APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Le superfici da rivestire devono essere pulite, compatte e prive di polvere. Bagnare abbondantemente il fondo facendo attenzione ad eliminare eventuale acqua in eccesso che potrebbe compromettere l'adesione ottimale di BOTTICELLI. Nel caso di due o più applicazioni è necessario inumidire lo strato sottostante.

Preparazione e stesura dell'impasto

In un recipiente contenente circa 7 litri di acqua versare lentamente e sotto agitazione un sacco di polvere BOTTICELLI, miscelare con agitatore meccanico a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto omogeneo e di consistenza cremosa.

Applicare la malta così ottenuta con spatola inox liscia, in spessore massimo di 1-2 mm. Nel caso di fondi poco assorbenti e/o rivestiti con pitture sintetiche (ben ancorate) è opportuno stendere una mano a rullo o pennello di LATEX 200 o MIX LATE; attendere che il lattice diventi appiccicoso al tatto e successivamente applicare BOTTICELLI (tecnica "fresco su fresco"). La finitura si ottiene con spatola liscia eventualmente inumidendo la superficie quando il prodotto inizia la presa. Nel caso rimangano imperfezioni a prodotto indurito, è possibile carteggiare la superficie 24-36 ore dopo l'applicazione (il tempo varia in funzione dell'assorbimento del fondo, della temperatura e dell'umidità).

NORME DA OSSERVARE DURANTE LA PREPARAZIONE E LA POSA DEL PRODOTTO

BOTTICELLI contiene speciali leganti che, a contatto con la pelle, possono provocare sensibilizzazione. Utilizzare guanti ed occhiali protettivi durante la miscelazione e la stesura del prodotto.

AVVERTENZE

- Applicare BOTTICELLI a temperature comprese tra +5°C e +35°C.
- Non utilizzare sacchi danneggiati o aperti.
- Non aggiungere al prodotto calce, cemento o gesso.
- Non aggiungere acqua per ripristinare la lavorabilità del prodotto in fase di indurimento.
- Non applicare ECOSAN BOTTICELLI sotto i raggi diretti del sole nel periodo estivo.
- Non applicare su fondi surriscaldati dal sole.
- Non rivestire la superficie di ECOSAN BOTTICELLI con pitture che possano ostacolare l'evaporazione dell'umidità (utilizzare ad es. pitture a base calce, silossaniche o a base silicati).



PULIZIA

Gli attrezzi si puliscono con acqua quando BOTTICELLI è ancora fresco.
Il prodotto indurito si rimuove solo meccanicamente.

CONSUMO

Il consumo di BOTTICELLI è circa 1,2 kg/m² per ogni mm di spessore.

CONFEZIONI

BOTTICELLI è disponibile in sacchi da kg 15 su pallets da kg 900.

MAGAZZINAGGIO

BOTTICELLI, conservato nelle confezioni originali, è stabile per almeno 12 mesi in ambiente asciutto e riparato.

VOCI DI CAPITOLATO

Finitura, per interni, di intonaci a base calce, calce idraulica e pozzolana, rasatura di superfici con residui di vecchie pitture murali e finitura di ripristini effettuati con biomalte, con malta rasante fine (dimensione massima dell'inerte pari a 0,2 mm), a base di calce idrata, inerti carbonatici e speciali additivi (tipo BOTTICELLI della Rapid Mix S.r.l.). Il fondo da rivestire deve essere pulito, compatto e privo di polvere e muffe.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE L'ASSISTENZA TECNICA

Le indicazioni e prescrizioni contenute in questa scheda pur derivando da accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche, sono da ritenersi puramente indicative. Considerate le diverse condizioni in cui il prodotto può essere impiegato, chi intende farne uso è tenuto a stabilire l'idoneità dello stesso per l'applicazione prevista. Si declina ogni responsabilità per l'uso improprio o abuso del prodotto stesso.

