

## CETOL VARNISH GLOSS

Vernice incolore brillante,  
per legno, per interni ed esterni



Vernice incolore brillante a base solvente, di alta qualità, per legno all'esterno e all'interno

### CARATTERISTICHE PRODOTTO

<b>Composizione:</b>	A base di resina alchidica
<b>Principali proprietà</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Applicabile su legni dimensionalmente stabili quali: porte, serramenti, persiane, schermi oscuranti, avvolgibili.</li> <li>- Adatto sia per legni teneri sia per legni duri</li> <li>- Ottima resistenza alle intemperie</li> <li>- Eccellente ritenzione della brillantezza</li> <li>- Buona dilatazione</li> <li>- Finitura di natura filmogena</li> <li>- Non adatto per imbarcazioni</li> </ul>

### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Viscosità:</b>	0,3 – 0,4 Pa.s. at 20°C
<b>Massa volumica (densità):</b>	0,92 ± 0,05 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Contenuto solido:</b>	57 ± 2% in volume; 53 ± 2% in peso
<b>Essiccazione a 23°C / 50% U.R.</b>	
<b>Fuori polvere:</b>	Dopo ca. 4 ore.
<b>Al tatto:</b>	Dopo ca. 6 ore
<b>Indurito:</b>	Dopo ca. 24 ore.
<b>Sovrapplicazione:</b>	Dopo ca. 24 ore.

<b>Colorazione:</b>	Incolore
<b>Confezioni:</b>	1 e 5 l.
<b>Valore limite UE per il contenuto COV:</b>	Cat. A/e: 400 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 400 g/l di COV
<b>Valori fisici secondo EN 13300</b>	
<b>Brillantezza:</b>	G <sub>1</sub> Lucido      ≥ 60 G.U. 60°; 60 – 65 G.U. 60°
<b>Spessore del film secco:</b>	E <sub>1</sub> ≤ 50 µm
<b>Max spessore applicabile:</b>	ca.60 µm umidi per mano pari a ca. 30 µm di film secco per mano

## APPLICAZIONE

Condizioni ambientali per l'applicazione	Temperatura da 5 a 30 °C; Umidità Relativa max. 85% L'applicazione del prodotto con temperature elevate, in spessori eccessivi e/o in condizioni di esposizione solare diretta può dare origine a possibili raggrinzimenti.
Metodi e strumenti	A pennello.
Diluizione	Pronto all'uso.
Resa	16 - 17 m <sup>2</sup> /l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche dei supporti
Pulizia attrezzi	Diluyente L
Conservazione	In confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da fonti di calore.
Miscelazione	Con nessun altro prodotto. Eventuali miscelazioni alterano le caratteristiche tecniche e le qualità del prodotto.
Avvertenze	Il contenuto di umidità nei legni non deve superare il 16%. Il prodotto, applicato, tende ad evidenziare un naturale fenomeno di ingiallimento. Non adatto per imbarcazioni. Per la pulizia delle superfici tinteggiate si consiglia l'impiego di spugne morbide e di acqua miscelata con il detergente POLYFILLA PRO S600 nel rapporto 5 L di acqua 35 ml di detergente. Evitare l'uso di stracci o panni abrasivi e detergenti contenenti alcool o solventi di qualunque tipo. Operazioni quali carteggiatura, sabbiatura, rimozione con fiamma, ecc., dei vecchi strati di pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Lavorare in ambienti ben ventilati e indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuale. Per maggiori informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

## SISTEMI DI APPLICAZIONE

---

### Preparazione

Legno nuovo: Carteggiare accuratamente e spolverare; applicare una mano di CETOL HLS PLUS BPR o CETOL HLS PLUS o CETOL PRIMER, nella tinta desiderata; attendere

l'essiccazione; carteggiare per eliminare il pelo del legno e spolverare

Legno vecchio già verniciato con finiture trasparenti:

Accurata pulizia, leggera carteggiatura e spolveratura delle vecchie mani di finitura; ritoccare le porzioni di legno scoperto con CETOL HLS PLUS BPR o CETOL HLS PLUS o CETOL PRIMER, nella tinta desiderata; attendere

l'essiccazione; carteggiare accuratamente e spolverare i ritocchi; applicare sulle zone precedentemente ritoccate CETOL VARNISH GLOSS

Legno vecchio già verniciato con finiture trasparenti in

cattivo stato: Rimozione totale delle finiture esistenti con sverniciatore POLYFILLA PRO S100 e successiva idropulitura; attendere l'essiccazione; sbiancare le eventuali parti annerite con acqua ossigenata a 120 vol. e al 40% di concentrazione; lavare con acqua; attendere l'essiccazione; carteggiare accuratamente e spolverare;

- Nel caso in cui il supporto si dovesse presentare molto assorbente, applicare una mano preliminare CETOL PRIMER, per uniformare l'assorbimento dei supporti; attendere l'essiccazione; applicare una seconda mano di CETOL HLS PLUS BPR o CETOL HLS PLUS o CETOL PRIMER, nella tinta desiderata; attendere l'essiccazione; carteggiare per eliminare il pelo del legno e spolverare
- Nel caso in cui i supporti, dopo la sverniciatura, si presentino in buono stato procedere con l'applicazione diretta di una mano di CETOL HLS PLUS BPR o CETOL HLS PLUS o CETOL PRIMER, nella tinta desiderata; attendere l'essiccazione; carteggiare per eliminare il pelo del legno e spolverare

Legno già trattato con impregnanti trasparenti degradati:

Sbiancare le eventuali parti annerite con acqua ossigenata a 120 vol. e al 40% di concentrazione; lavare con acqua; attendere l'essiccazione; carteggiare accuratamente e spolverare

- Nel caso in cui il supporto si dovesse presentare molto assorbente, applicare una

---

mano preliminare di CETOL HLS PLUS BPR o CETOL HLS PLUS 000 o CETOL PRIMER, per uniformare l'assorbimento dei supporti; attendere l'essiccazione; applicare una seconda mano di CETOL HLS PLUS BPR o CETOL HLS PLUS o CETOL PRIMER, nella tinta desiderata; attendere l'essiccazione; carteggiare per eliminare il pelo del legno e spolverare

- Nel caso in cui i supporti, dopo la sverniciatura, si presentino in buono stato procedere con l'applicazione diretta di una mano di CETOL HLS PLUS BPR o CETOL HLS PLUS o CETOL PRIMER, nella tinta desiderata; attendere l'essiccazione; carteggiare per eliminare il pelo del legno e spolverare

Finitura

Applicare a finire due mani di CETOL VARNISH GLOSS con un intervallo di almeno 24 ore tra una mano e l'altra

Note

Tutte le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti Vi invitiamo a contattare il ns. Servizio di Assistenza Tecnica.

## VOCI DI CAPITOLATO

Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi

Vernice incolore brillante a base solvente, di alta qualità, per legno all'esterno e all'interno (Tipo CETOL VARNISH GLOSS)

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Viscosità:**

0,3 – 0,4 Pa.s. at 20°C

**Massa volumica (densità):**

0,92 ± 0,05 kg/dm<sup>3</sup>

**Contenuto solido:**

47 ± 2% in volume; 53 ± 2% in peso

**Essiccazione a 23°C / 65% U.R.**

**Fuori polvere:**

Dopo 4 ore.

**Al tatto:**

Dopo 6 ore

**Indurita:**

Dopo 24 ore.

**Sovrapplicazione:**

Dopo 24 ore.

<b>Colorazione:</b>	Incolore
<b>Confezioni:</b>	1 e 5 l.
<b>Valore limite UE per il contenuto COV:</b>	Cat. A/e: 400 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 400 g/l di COV.
<b>Valori fisici secondo EN 13300</b>	
<b>Brillantezza:</b>	G <sub>1</sub> Lucido ≥ 60 G.U. 60°; 60 – 65 G.U. 60°
<b>Spessore del film secco:</b>	E <sub>1</sub> ≤ 50 µm
<b>Max spessore applicabile:</b>	ca. 50 µm umidi per mano pari a ca. 25 µm di film secco per mano

---

Akzo Nobel Coatings S.p.A.  
Decorative Paints  
Via Pietro Nenni, 14  
28053 Castelletto sopra Ticino (Novara)  
Telefono 0331/916611

[www.sikkens.it](http://www.sikkens.it)  
[www.sikkenscolore.it](http://www.sikkenscolore.it)  
[www.sikkensdecor.it](http://www.sikkensdecor.it)  
[servizio.clienti@akzonobel.com](mailto:servizio.clienti@akzonobel.com)



L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che la qualità del lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d'idoneità previsti da Akzo Nobel Coatings S.p.A., a condizione che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro sia stato eseguito secondo perizia e professionalità. Nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata.

L'acquirente è tenuto a verificare se i prodotti consegnati sono adatti per l'uso previsto. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.