

ALPHA SUPRALIET PRIMER

Buon potere isolante e consolidante



Fondo minerale incolore a base di polisilicato, a norma DIN 18363, per impiego su superfici murali minerali all' esterno e all' interno.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Composizione:	A base di polisilicato e additivi stabilizzanti
Principali proprietà:	<ul style="list-style-type: none"> – Inodore – Elevata permeabilità al vapore acqueo – Riduce e uniforma l'assorbimento delle superfici minerali – Applicabile solo su intonaci, nuovi o vecchi, non tinteggiati o tinteggiati con finiture minerali (silicati o calce) – Buon potere isolante e consolidante – Garantisce una buona adesione ai prodotti di finitura – Essiccazione veloce: riduce i tradizionali tempi di messa in opera dei prodotti minerali

CARATTERISTICHE TECNICHE

Viscosità:	Soluzione tipo acqua
Massa volumica (densità):	1,03 ± 0,05 kg/dm ³
Contenuto solido:	6 ± 1% in volume; 10 ± 1% in peso
Essiccazione a 23°C / 65% U.R.:	Secco al tatto: 1 - 2 ore
Sovrapplicazione:	Dopo 4 - 6 ore
Colorazione:	Trasparente incolore
Confezioni:	5 e 15 l
Valore limite UE per il contenuto di COV	Cat. A/h: 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 20 g/l di COV

MODO DI IMPIEGO

Metodi e strumenti	A pennello.
Diluizione	50% in volume con acqua.
Resa	8 – 10 m ² /l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti.
Condizioni ambientali per l'applicazione	Temperatura: 8 - 30°C; Umidità relativa: max 85%
Pulizia attrezzi	Con acqua subito dopo l'utilizzo.
Conservazione	In confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da fonti di calore.
Miscelazione	Solo con ALPHA SUPRALIET.
Avvertenze	Data l'elevata alcalinità del prodotto, coprire con cura tutte le superfici attigue a quella da verniciare e in special modo vetri, ceramica, mattoni ecc. per evitare danneggiamenti. Inoltre, va sovraverniciato esclusivamente con colori realizzati utilizzando paste coloranti per esterno, resistenti agli alcali. ALPHA SUPRALIET PRIMER va applicato su supporti perfettamente asciutti, stagionati e compatti. Operazioni quali carteggiatura, sabbiatura, rimozione con fiamma, ecc., dei vecchi strati di pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Lavorare in ambienti ben ventilati e indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuale. Per maggiori informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

SISTEMI DI APPLICAZIONE

Preparazione

Intonaci nuovi con finitura al civile

- Attendere la totale stagionatura; accurata spazzolatura; applicare come fondo una mano di ALPHA SUPRALIET PRIMER diluito al 50% in volume con acqua

Intonaci ammalorati, sfarinanti

- Rimuovere e ripristinare le parti ammalorate impiegando malte e rasanti della linea premiscelati per l'edilizia professionale; attendere la completa stagionatura; rimuovere le incoerenze tramite spazzolatura o idropulitura; attendere l'essiccazione; applicare come fondo una mano di ALPHA SUPRALIET PRIMER diluito al 50% in volume con acqua

Vecchie pitture minerali sfarinanti ben ancorate

- Rimuovere le incoerenze tramite spazzolatura o idropulitura; attendere l'essiccazione; applicare come fondo una mano di ALPHA SUPRALIET PRIMER diluito al 50% in volume con acqua

Vecchie pitture organiche non aderenti

- Rimozione totale delle pitturazioni esistenti con lo sverniciatore POLYFILLA PRO S100 e successiva idropulitura; attendere l'essiccazione; applicare come fondo una mano di ALPHA SUPRALIET PRIMER diluito al 50% in volume con acqua

Vecchi rivestimenti minerali ben aderenti

- Rimuovere le incoerenze tramite spazzolatura o idropulitura; attendere l'essiccazione; applicare come fondo una mano di ALPHA SUPRALIET PRIMER diluito al 50% in volume con acqua

Superfici interessate dalla presenza di muschi, muffe e licheni

- Rimozione dei microrganismi presenti con idropulitura; attendere l'essiccazione; applicare una mano non diluita di ALPHA DESINFECTOR e attendere almeno 6 ore prima dell'applicazione come fondo di una mano di ALPHA SUPRALIET PRIMER diluito al 50% in volume con acqua

Finitura

- Applicare due mani di ALPHA SUPRALIET diluite al 10 - 15% in volume con ALPHA SUPRALIET PRIMER con un intervallo di almeno 4 - 6 ore tra una mano e l'altra (adottando quanto riportato nella rispettiva Scheda Tecnica)

Note

Tutte le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti Vi invitiamo a contattare il ns. Servizio di Assistenza Tecnica. Inoltre, per la corretta preparazione dei supporti e l'applicazione dei prodotti valgono le regole della posa a regola d'arte, così come riportato nel Manuale Tecnico di Assovernici "Conservare, Proteggere, Decorare con pitture all'esterno" e nel quaderno di Sikkens "La preparazione dei supporti in muratura" che vi invitiamo a consultare.

VOCI DI CAPITOLATO

Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi

Fondo minerale incolore a base di polisilicato, a norma DIN 18363, per impiego su superfici murali minerali all'esterno e all'interno (Tipo ALPHA SUPRALIET PRIMER)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Viscosità:	Soluzione tipo acqua
Massa volumica (densità):	1,03 ± 0,05 kg/dm ³
Contenuto solido:	6 ± 1% in volume; 10 ± 1% in peso
Essiccazione a 23°C / 65% U.R.:	Secco al tatto: 1 - 2 ore
Sovrapplicazione:	Dopo 4 - 6 ore
Colorazione:	Trasparente incolore
Confezioni:	5 e 15 l

Valore limite UE per il contenuto di COV

Cat. A/h: 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 20 g/l di COV

L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che la qualità del lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d'idoneità previsti da Akzo Nobel Coatings S.p.A., a condizione che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro sia stato eseguito secondo perizia e professionalità. Nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata. L'acquirente è tenuto a verificare se i prodotti consegnati sono adatti per l'uso previsto.

Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

Akzo Nobel Coatings SpA Decorative Paints
Via Pietro Nenni, 14
28053 Castelletto Sopra Ticino (NO)
T +39 0331 916611
F +39 0331 916635

www.sikkens.it
www.sikkenscolore.it
www.sikkensdecor.it
servizio.clienti@akzonobel.com



L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che la qualità del lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d'idoneità previsti da Akzo Nobel Coatings S.p.A., a condizione che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro sia stato eseguito secondo perizia e professionalità. Nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata. L'acquirente è tenuto a verificare se i prodotti consegnati sono adatti per l'uso previsto. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.